

DESCRIZIONE

E' una pittura superlavabile vinilica per strati di finitura, monocomponente, all'acqua. E' dotata di un'ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, un'eccellente copertura, grado di lavabilita, adesione e pennellabilita. Di aspetto opaco e completamente liscio, e' disponibile in bianco, 36 colori di cartella e per il sistema tintometrico "I Colori di Plasveroi".

IMPIEGO

E' idoneo per opere murarie nuove o vecchie, sia interne che esterne,

MODO D'USO

Muro nuovo:

preparare accuratamente la superficie eliminando polvere, sporco ed eventuali residui di lavorazione. Stuccare eventuali imperfezioni con MODOSTUC e carteggiare.

Muri interni:

applicare una mano di fissativo vinilico (ISOLANTE 301) o acrilico (MODOFIX 201), ed una di AFFRESCO ELITE diluito con acqua nelle modalita' indicate ed in funzione del tipo di applicazione adottata.

applicare una mano di fissativo a solvente (SINTOFIX 50) e finire con due mani di AFFRESCO ELITE a distanza di 5-6 ore.

asportare eventuali pitture in fase di distacco o non ben ancorate.

Stuccare eventuali imperfezioni con una malta fibrorinforzata (MODOCEM).

Muri interni:

se la superficie e' gia' stata trattata con tempere, procedere come per il muro nuovo.

In caso di precedente applicazione di idropitture lavabili bene ancorate, e' possibile evitare la stesura del fissativo.

In caso contrario, eliminare le pitture in fase di distacco. Applicare quindi una mano di fissativo (ISOLANTE 301 o MODOFIX 201), E procedere alla lavorazione con due mani di AFFRESCO ELITE.

Muri esterni:

procedere come per i muri interni, applicando una mano di fissativo a solvente (SINTOFIX 50), quindi due mani di AFFRESCO ELITE.

CONFEZIONE

Latte da: 0,750-4-14 lt.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidita'. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalita' d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilita' sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilita' esclusivi di verificare l'idoneita' dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente e' inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,57 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	64 rif. al bianco
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	35000
SPESSORE FILM (µ per mano)	30-50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE	
	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
DILUENTE* : ACQUA	1a mano	2a mano
PENNELLO	60%	40%
RULLO	60%	40%
SPRUZZO	60%	60%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di AFFRESCO ELITE con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.