

# AFFRESCO 2000

## Idropittura lavabile professionale

**DESCRIZIONE**

E' un'idropittura lavabile per interni ed esterni per uso professionale. La sua particolare formulazione e la presenza di numerosi e speciali additivi e pigmenti le conferiscono un ottimo potere coprente e riempitivo, una buona lavabilità e traspirabilità al vapore acqueo. Grazie all'impiego esclusivo di pigmenti stabili alla luce e agli agenti atmosferici, può essere utilizzata anche in ambienti esterni.

**IMPIEGO**

E' idoneo per la tinteggiatura di opere murarie nuove o vecchie, sia interne che esterne.

**MODO D'USO**

Spolverare il supporto da tinteggiare. Applicare una prima mano di AFFRESCO 2000 diluito al 60%. Attendere 2-4 ore e stendere una seconda mano di prodotto diluito al 40%. Su muri nuovi e su fondi polverosi si consiglia l'applicazione preventiva di ISOLANTE 301. Non è richiesta alcuna precauzione durante la fase di lavorazione. Il prodotto può essere utilizzato a pennello, a rullo ed a spruzzo. In quest'ultimo caso si consiglia di indossare le comuni maschere di sicurezza. Non applicare a temperatura inferiore ai 5-7°C.

**CONFEZIONE**

Barattoli da 1-4-14 lt

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

PESO SPECIFICO	1,61 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	68
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	28000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	60%	40%
RULLO	60%	40%
SPRUZZO	60%	60%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di AFFRESCO 2000 con un consumo medio di ..... lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO ..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.