

# IDROQUARZ DELTA

## Rivestimento murale a base di quarzo

**DESCRIZIONE**

IDROQUARZ DELTA è un'idropittura vinilica a base di quarzo. Possiede una buona traspirabilità ed idrorepellenza e un'ottima adesione.

**IMPIEGO**

IDROQUARZ DELTA è idoneo per superfici interne. Viene utilizzato per finiture bucciate o lisce; per finiture bucciate non va diluito.

**MODO D'USO**

**SUPERFICI NUOVE:**

stuccare eventuali imperfezioni con MODOSTUC e carteggiare.

Applicare una mano di MODOFIX 201 e procedere all'applicazione di una o due mani di prodotto a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra.

**SUPERFICI GIA' TRATTATE:**

asportare eventuali pitture in fase di distacco; stuccare, carteggiare ed isolare le parti stuccate con

**CONFEZIONE**

Confezioni da lt. 1-5-14

**STOCCAGGIO**

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

PESO SPECIFICO	1,60 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	67
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	55000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	50%	40%
RULLO	50%	40%
SPRUZZO	55%	55%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

PLASVEROI INTERNATIONAL  
Via Camussone 38,  
Frazione Giovenzano  
Vellezzo Bellini (PV)  
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)  
Fax 0382 926 451

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di IDROQUARZ DELTA con un consumo medio di ..... lt/mq  
da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO ..... al mq  
compreso materiali e mano d'opera,  
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.