

MODOFIX 201

Fissativo acrilico per interni ed esterni

DESCRIZIONE

E' un prodotto acrilico con caratteristiche isolanti e plastiche sia per interni che per esterni, da applicare sul muro prima della pittura.

IMPIEGO

MODOFIX 201 è idoneo per supporti sia in muratura che in gesso, e la sua applicazione permette:
 - di ottenere un fondo in condizioni di migliore lavorabilità.
 - di ridurre la quantità di idropittura assorbita dal supporto, migliorandone la resa.
 - di esplicitare al massimo le caratteristiche di coprenza e stendibilità della pittura da applicare.

MODO D'USO

Diluire MODOFIX 201 con acqua nel rapporto 1/10 (una parte di prodotto con 10 parti di acqua) ed applicare a pennello. Nel caso di superfici particolarmente assorbenti, si consiglia di ridurre la diluizione ad un rapporto di 1/8-1/6 max. Attendere che la superficie trattata sia ben asciutta prima di applicare l'idropittura. Su superfici particolarmente dure o poco assorbenti (come cemento armato) la diluizione può arrivare sino al 1:16.

CONFEZIONE

Latte da 1-5-22 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 21.07.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|-------------|
| PESO SPECIFICO | 1-1,1 gr/ml |
| VISCOSITA' (Ford ø8, s) | 2000/3000 |
| SPESSORE FILM (µ per mano) | N.D. |
| VITA DI STOCCAGGIO (mesi) | 12 |
| SOVRAVERNICIABILITA' (h) | 4/6 |

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| APPLICAZIONE | DILUIZIONE |
| PENNELLO | 1 a 10 Acqua |
| RULLO | 1 a 10 Acqua |
| SPRUZZO | 1 a 10 Acqua |
| RESA TEORICA | 15/30 mq/lt |
| ESSICCAZIONE (Fuori Polvere) | N.D. |
| ESSICCAZIONE (Secco al tatto) | 4/6 h |
| ESSICCAZIONE (Secco in profondità) | 5/10 h |

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOFIX 201 con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.