

MODOFIX 404

Isolante plastico per interni ed esterni

DESCRIZIONE

E' un prodotto acrilico con caratteristiche isolanti e plastiche sia per interni che per esterni, da applicare sul muro prima della pittura.

IMPIEGO

MODOFIX 404 è idoneo per supporti sia in muratura che in gesso, e la sua applicazione permette:

- di ottenere un fondo in condizioni di migliore lavorabilità.
- di ridurre la quantità di idropittura assorbita dal supporto, migliorandone la resa.
- di esplicitare al massimo le caratteristiche di coprenza e stendibilità della pittura da applicare.

MODO D'USO

Diluire MODOFIX 404 con acqua nel rapporto 1/4 (una parte di prodotto con 4 parti di acqua) ed applicare a pennello. Attendere che la superficie trattata sia ben asciutta prima di applicare l'idropittura.

CONFEZIONE

Latte da 1-5-20 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 21.07.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1 gr/ml
SPESSORE FILM (µ per mano)	N.D.
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	1/4 Acqua
RULLO	1/4 Acqua
SPRUZZO	1/4 Acqua
RESA TEORICA	15/30 mq/lt
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	N.D.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	4/6 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	5/10 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOFIX 404 con un consumo medio di lt/mq
 da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO al mq
 compreso materiali e mano d'opera,
 escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.