

MODOSTUC 30 SPECIALE RASANTE

Stucco universale in polvere, specifico per finiture di alto pregio

DESCRIZIONE

E' uno stucco universale in polvere a base di alabastrini finissimi, specifico per rasature di alto pregio. Le miscele gassose utilizzate conferiscono al prodotto uno spiccato punto di bianco ed una notevole morbidezza e scorrevolezza, nonchè la totale assenza di fenomeni di sfarinamento ad applicazione ultimata.

IMPIEGO

E' idoneo per legno e muri interni. I tempi di presa (registrati secondo la normativa UNI, garantiscono una lavorabilità prolungata fino a 5-6 ore.

MODO D'USO

Miscelare 100 parti di polvere con 50 di acqua (la diluizione può arrivare anche al 60%) ed applicare secondo i metodi classici dopo aver spolverato bene la superficie da lavorare. Non applicare a temperature inferiori ai 5-7°C. Non utilizzare acque inquinate da solfuri, acidi e basi.

CONFEZIONE

Sacchi da 5-25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C	Max +35°C
CONSUMO		variabile
APPLIC. A SPATOLA: rapp. di miscelazione		} 50%
APPLIC. A FRATTAZZO: rapp. di miscelazione		

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOSTUC 30 - Speciale rasante con un consumo medio di kg /mq da applicarsi prezzo di EURO..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.