

DESCRIZIONE

E' un'idropittura lavabile per interni ad alto contenuto di titanio, caratterizzata da un ottimo potere coprente e da un'elevata resa. La sua particolare stendibilità rende il prodotto facilmente applicabile con risultati eccellenti. E' disponibile solo in bianco.

IMPIEGO

E' idoneo per la tinteggiatura di opere murarie interne nuove o vecchie.

MODO D'USO

Questo prodotto non richiede alcuna particolare precauzione durante la fase applicativa, e può essere steso a pennello, a rullo ed a spruzzo su vaste superfici. In questo caso, si consiglia di adottare le comuni maschere di sicurezza. Preparazione dei supporti: pulire accuratamente il substrato da trattare, eliminando la polvere. Applicare una prima mano di OROPLAST diluita al 40% in volume (400 cc di acqua per litro di prodotto). La seconda mano, applicabile dopo almeno 4 ore, richiede una diluizione al 30% circa. Prima di procedere alla tinteggiatura di supporti nuovi o sfarinanti, si suggerisce di applicare una mano di ISOLANTE 301 diluito secondo i rapporti riportati sulla confezione..

CONFEZIONE

Latte da 4-14 lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,63 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	67
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	50000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	40%	30%
RULLO	40%	30%
SPRUZZO	50%	50%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di OROPLAST con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.