

DESCRIZIONE

E' un rivestimento ad alto spessore, formulato con gomma sintetica e pigmenti resistenti all'aggressione chimica. Possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla luce, ottima adesione ed elasticità. Di aspetto opaco e completamente liscio, è disponibile in bianco, nero e 7 colori di cartella.

IMPIEGO

E' idoneo per superfici interne ed esterne in ferro, legno, acciaio, cemento, lamiera zincata, ecc.

MODO D'USO

Cemento nuovo:

L'applicazione deve essere tassativamente realizzata su cemento asciutto e maturo. Si consiglia di attendere almeno un mese prima della pitturazione. Rimuovere scaglie scarsamente aderenti e parti friabili, quindi sgrassare preventivamente la superficie da trattare eliminando tracce di olii e grassi che ne pregiudicherebbero l'aderenza. Applicare una prima passata di POLIGOM come imprimitura, diluita al 20-25%. Dopo almeno 4-5 ore, procedere con la seconda mano al 10%. Il giorno seguente, stendere la terza mano tal quale o diluita al 3% max. Attendere 7 gg. prima di immettere l'acqua sia dolce che marina (nel caso si trattasse di una piscina), 4 gg. prima dell'apertura al traffico leggero e 7 gg. per il traffico medio (nel caso di terrazzi e pavimentazioni pedonabili).

E' opportuno conoscere il tipo o la natura del rivestimento pre-esistente prima di procedere all'applicazione. Qualora non fosse possibile asportarlo mediante sabbiatura, consigliamo un'accurata pulizia con carteggiatura a secco con carta abrasiva medio/grande, rimuovendo le parti scarsamente aderenti. Sgrassare infine la superficie da trattare eliminando olii e grassi che ne pregiudicherebbero l'aderenza. Procedere come per i cementi nuovi.

CONFEZIONE

Latte da 0,750-4-17 lt. (Per 17 lt., quantitativo min. 100 lt.)

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	5-20
PESO SPECIFICO	1,20-1,40 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	46-48 (rif. bianco)
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	4000
SPESSORE FILM (µ per mano)	75
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA'	4-5 h

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Nitro 3-25%
RULLO	Nitro 3-25%
SPRUZZO	Nitro 12-15%
RESA TEORICA	4-7 mq/lt per mano
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	30 min.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1,5 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	24 h max

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di POLIGOM con un consumo medio di lt/mq da applicarsi al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.