

RANGO BRILLANTE

Protettivo per legno

DESCRIZIONE

E' un protettivo per legno per esterni ed interni, con proprietà antimuffa ed antitarlo, di facile applicazione anche a pennello. Mantiene inalterate a lungo le sue caratteristiche di brillantezza, anche se esposto alla luce solare. Disponibile in 7 tinte di cartella, che richiamano ed esaltano il colore naturale del legno trattato.

IMPIEGO

Utilizzabile per la verniciatura del legno laddove fosse richiesta una finitura brillante.

MODO D'USO

E' consigliabile l'applicazione su legni già trattati con impregnante, dove sarà sufficiente una sola mano di prodotto tal quale oppure diluito al 5% con ragia minerale. Su legno nuovo è possibile utilizzare RANGO BRILLANTE come impregnante, diluendolo secondo le caratteristiche del supporto. L'applicazione può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo, nel qual caso si consiglia l'uso delle comuni maschere di sicurezza, essendo il prodotto a solvente. Non applicare a temperature inferiori ai 5-7°C.

CONFEZIONE

Lattine da 0,375-0,750-4 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	85
PESO SPECIFICO	0,85-0,9 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	50
VISCOSITA' (Ford ø6, s)	45/85
SPESSORE FILM (µ per mano)	35
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	24
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	8

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	0/10 Ragia minerale
RULLO	0/10 Ragia minerale
SPRUZZO	5/15 Ragia minerale
RESA TEORICA	mq/lt 10-12
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	20 min
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	8 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RANGO BRILLANTE con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.