

RANGO EFFETTO CERA

Impregnante per legno trasparente, colorato, a finitura cerata

DESCRIZIONE

E' un impregnante per il legno a finitura cerata, protettivo, idrorepellente con ottime proprietà antimuffa ed antitarlo. Disponibile in 6 tinte di cartella, che richiamano ed esaltano il colore naturale del legno trattato.

IMPIEGO

E' indicato per la prevenzione dei processi degenerativi del legno.

MODO D'USO

Legno nuovo:

Applicare una prima mano di prodotto tal quale o diluita al 5-10% con ragia minerale o diluente per sintetici, carteggiare, spolverare ed applicare la seconda e la terza mano a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

Legno già verniciato:

Carteggiare in profondità possibilmente a legno nuovo, quindi applicare due mani di prodotto diluito al 5-10% con ragia minerale o diluente per sintetici.

CONFEZIONE

Lattine da 0,750-4 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	85
PESO SPECIFICO	0,85-0,9 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	50
VISCOSITA' (Ford ø6, s)	45/85
SPESSORE FILM (µ per mano)	35
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	24
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	8

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	0/10 Ragia minerale
RULLO	0/10 Ragia minerale
SPRUZZO	5/15 Ragia minerale
RESA TEORICA	mq/lt 10-12
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	20 min
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	8 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RANGO EFFETTO CERA con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.