

**DESCRIZIONE**

E' un fondo trasparente impregnante per legno, con proprietà idrorepellenti, antimuffa ed antitarlo. E' consigliabile come prima mano nel trattamento e protezione del legno sia all'esterno che all'interno. Su RANGO IMPREGNANTE come base è possibile applicare ogni tipo di vernice. Disponibile in 7 tinte di cartella, che richiamano ed esaltano il colore naturale del legno trattato.

**IMPIEGO**

Utilizzabile per la verniciatura del legno come base impregnante

**MODO D'USO**

Il prodotto è pronto all'uso, utilizzabile tal quale senza diluizione. Pulire e sgrassare le superfici, quindi stendere fino a saturazione (normalmente sono sufficienti due mani). L'applicazione può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo, nel qual caso si consiglia l'uso delle comuni maschere di sicurezza, essendo il prodotto a solvente. Non applicare a temperature inferiori ai 5-7°C.

**CONFEZIONE**

Lattine da 0,750-4 lt.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

RIFLESSIONE (gloss)	5 -20
PESO SPECIFICO	0,85-0,9 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	25/30
VISCOSITA' (Ford ø4, s)	14/20
SPESSORE FILM (µ per mano)	N.D.
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	24
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	6

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	0
SPRUZZO	0
RESA TEORICA	mq/lt 14-15
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	N.D.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	20 min.
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	6 h

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di RANGO IMPREGNANTE con un consumo medio di ..... lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO ..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.