

**DESCRIZIONE**

Fondo a base di nitrocellulosa in soluzione, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, trasparente, alchidico, con altri modificanti. Dotato di ottimo potere riempitivo e carteggiabilità, permette una levigatura

**IMPIEGO**

Idoneo per superfici in legno, interne ed esterne.

**MODO D'USO**

Pulire accuratamente il supporto ed eliminare eventuali impurità, sporco e parti ammalorate. Stuccare le parti danneggiate utilizzando il MODOSTUC in pasta del colore di fondo del legno. Applicare una mano di RANGO TURAPORI dopo opportuna diluizione con diluente nitro. La carteggiatura si effettua a secco a distanza di 4-6 ore dall'applicazione del prodotto, utilizzando una carta spaziata di grana opportuna. Il numero delle mani da applicare varia a seconda del grado di chiusura del poro che si vuole ottenere. Successivamente il legno potrà essere trattato con altri prodotti di finitura della linea RANGO.

**CONFEZIONE**

Lattine da 0,750-4 lt.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

RIFLESSIONE (gloss)	Opaco
PESO SPECIFICO	0,900-0,950 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	n.d.
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	60-90
SPESSORE FILM (µ per mano)	n.d.
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	36
SOVRAVERNICIABILITA'	8 h

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Diluente nitro 5%
SPRUZZO	Diluente nitro 30-35% ø1,5/2 mm - press 2,5 atm.
RESA TEORICA	mq/lt 5-6
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	n.d.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	n.d.
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	n.d.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di RANGO TURAPORI con un consumo medio di ..... lt/mq da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO ..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.