

# RANGO VERNIS POUR YACHTS

**DESCRIZIONE**

E' una vernice lucida monocomponente speciale, protettiva per imbarcazioni, resistente all'ambiente marino. E' dotata di buona elasticità e resistenza all'urto. Utilizzabile anche per verniciature di serramenti, tapparelle e lavori esterni in genere.

**IMPIEGO**

Vernice trasparente lucida, protettiva per imbarcazioni e lavori esterni.

**MODO D'USO**

Applicare su legno pulito e sgrassato, trattato precedentemente con RANGO IMPREGNANTE come segue: preparare la superficie eliminando le vecchie vernici poco aderenti, o sfogliando fino a raggiungere il legno nudo. Stendere RANGO IMPREGNANTE. Applicare quindi due mani di RANGO PARQUET a 24 ore di distanza l'una dall'altra, diluendo il prodotto al 5% con acquaquaria.

**CONFEZIONE**

Lattine da 0,750-4 lt.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	85
PESO SPECIFICO	0,85-0,9 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	50
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	45/85
SPESSORE FILM (μ per mano)	35
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	24
SOVRAVERNICIABILITA'	8

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	0/10 Ragia minerale
RULLO	0/10 Ragia minerale
SPRUZZO	5/15 Ragia minerale
RESA TEORICA	m <sup>2</sup> /lt 10-12
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	20 min
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	8 h

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RANGO VERNIS POUR YACHTS con un consumo medio di ..... lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO ..... al m<sup>2</sup> compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.