

# RASASTUK CARTONGESSO

Stucco in polvere per cartongesso

**DESCRIZIONE**

RASASTUK CARTONGESSO è un premiscelato monocomponente, pronto all'uso costituito da gesso, farina di marmo e opportuni additivi. Il prodotto è di colore bianco, e granulometria <0,2. E' facile da applicare, ha buona resistenza al ritiro e buona resistenza alla compressione ed alla flessione.

**IMPIEGO**

RASASTUK CARTONGESSO è idoneo per superfici interne. Si utilizza per rasare pannelli in cartongesso.

**MODO D'USO**

**Preparazione del supporto:**

Spolverare le superfici da trattare, privarle delle eventuali macchie di grasso ed altri agenti disgreganti. Scrostare le eventuali pitture ed intonaci non perfettamente aderenti. Miscelare RASASTUK CARTONGESSO utilizzando un trapano a bassi giri e/o mescolatori adatti, usando circa il 50/56% di acqua.

**Applicazione:**

Applicare con spatole adatte. Nelle fessurazioni e tra gli accostamenti inserire una rete a maglia fine.

**CONFEZIONE**

Sacchi in PVC da 5 Kg e da 25 Kg.

**STOCCAGGIO**

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 14.09.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

PESO SPECIFICO	980 Kg/mc
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C Max +25°C
SPESSORE MAX (per mano)	2 mm
ACQUA DI IMPASTO	50/56%
DURATA IMPASTO	>1 ora
CONSUMI	1Kg/mq per mm.

Dati rilevati a 20 °C e 60% di umidità relativa

**RESISTENZE MECCANICHE**

RESISTENZA A COMPRESSIONE*	>3
RESISTENZA A FLESSIONE*	>1,5
* = N / mmq a 28 gg.	

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di RASASTUK CARTONGESSO con un consumo medio di ..... kg/mq da applicarsi al prezzo di EURO ..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.