

DESCRIZIONE

Bloccaruggine monocomponente formulato con particolari resine alchidiche di bassa viscosità. Grazie alle sue proprietà di penetrazione e adesione, garantisce il blocco della ruggine che non può essere rimossa tramite pulizia meccanica. Applicabile su qualsiasi superficie soggetta ad arrugginimento. Disponibile nei colori rosso ossido e grigio antracite.

IMPIEGO

Applicare direttamente sulla superficie ossidata, previa sommaria spazzolatura, eliminando costosi trattamenti del supporto.

MODO D'USO

E' sufficiente applicare un'unica mano di prodotto ed asportare le scaglie non aderenti e la polvere rugginosa con una spazzola d'acciaio oppure uno spazzolone domestico. Siconsiglia uno spessore secco di 25 microns. L'applicazione può essere effettuata nei seguenti modi:

Airlless:

Diluyente consigliato: acqua ragia - volume del diluyente: 0-3%.

Diametro dell'ugello: circa 0,38-0,48 mm (0,015-0,019 pollici).

Pressione dell'ugello. 12-15 MPa (circa 120-150 ATA).

Ad aria:

Diluyente consigliato: acqua ragia - volume del diluyente: 5-10%.

Diametro dell'ugello: 1,5-2 mm.

Pressione dell'ugello. 0,2-0,3 MPa (circa 2-3 ATA).

Pennello/rullo:

Diluyente consigliato: acqua ragia - volume del diluyente: 0-3%.

CONFEZIONE

Latte da 0,375-0.750-4-17 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	
PESO SPECIFICO	0,9 g/ml circa
RESIDUO SECCO (% in peso)	40,5
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	1000
SPESSORE FILM (μ per mano)	35
PUNTO DI FIAMMA (°C)	40°C
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA'	4 h

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Acqua ragia - 0-3%
RULLO	Acqua ragia - 0-3%
SPRUZZO	Acqua ragia - 5-10%
RESA TEORICA	mq/lt. 12-14
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	20 min.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	4 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SERIE K BLOCCARUGGINE A PENETRAZIONE
con un consumo medio di lt/mq
da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussonne 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451