

SERIE K FERROMICACEO

Smalto antiruggine antichizzante per ferro

DESCRIZIONE

E' una pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera. Possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, contiene ossidi di ferromicaceo e fosfati di zinco. Aspetto è opaco e ruvido al tatto. E' disponibile nei colori di cartella e per il sistema tintometrico "I colori di Plasveroi".

IMPIEGO

Idoneo per superfici in ferro, interne ed esterne. E' utilizzato come antiruggine laddove sia richiesta una maggiore protezione anticorrosiva insieme ad una gradevole finitura estetica.

MODO D'USO

Ferro già verniciato:

Asportare eventuali pitture non ben ancorate, stuccare le zone trattate con Modostuc in pasta e carteggiare dopo l'essiccazione. Applicare due mani di Serie K Ferromicaceo a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

Asportare meccanicamente eventuali tracce di ruggine, lavare la superficie con i diluenti consigliati per la diluizione. Applicare due mani di Serie K Ferromicaceo a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

CONFEZIONE

Latte da 0.750-4 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	Max 10
PESO SPECIFICO	g/ml 1,3 - 1,450
RESIDUO SECCO (% in peso)	65-69
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	1000
SPESSORE FILM (μ per mano)	70-80
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12 mesi
SOVRAVERNICIABILITA'	24 h

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Acquaragia 5-10%
RULLO	Acquaragia 5-10%
SPRUZZO	Acquaragia 10-15%
RESA TEORICA	mq/lt. 10-12 per mano
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	N.D.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	2 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	12 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SERIE K FERROMICACEO con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.