

# SINTOFIX 100

## Fissativo universale acrilico a solvente

**DESCRIZIONE**

Impregnante fissativo universale a solvente a base di "Pliolite" della "Goodyear". E' dotato di ottime proprietà fissative, penetrabilità e potere legante. Trasparente.

**IMPIEGO**

E' idoneo per superfici interne ed esterne, quali cemento, gesso, ecc.

**MODO D'USO**

*Muro nuovo:*

L'applicazione deve essere effettuata su cemento asciutto e maturo.

Applicare SINTOFIX 100 diluito 1/1. Se la superficie risulta particolarmente porosa, diluire il prodotto 2/1.

Si consiglia di pulire preventivamente il muro, in modo da eliminare le parti scarsamente aderenti, quindi procedere all'applicazione come per i muri nuovi.

**CONFEZIONE**

Latte da 5-20 lt.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

RIFLESSIONE (gloss)	n.d.
PESO SPECIFICO	0,980-1,050 gr/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	n.d.
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	n.d.
SPESSORE FILM (µ per mano)	n.d.
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA'	4-5 h

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Diluyente nitro 50-100%
RULLO	Diluyente nitro 50-100%
SPRUZZO	Diluyente nitro 50-100%
RESA TEORICA	10-12 mq/lt
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	15 min.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	max 12 h

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di SINTOFIX 100 con un consumo medio di ..... lt/mq  
 da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO ..... al mq  
 compreso materiali e mano d'opera,  
 escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.