

SMALTO RAPIDO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Smalto antiacido al cloroaccciù insaponificabile per pavimenti e superfici in cemento in genere. Si ottengono superfici lucide e dure con effetto antipolvere. Il prodotto è lavabile con i comuni detersivi; da evitarsi, invece, l'uso di solventi organici e benzine.

IMPIEGO

Idoeno per superfici interne in cemento.

MODO D'USO

L'applicazione può essere effettuata a pennello, rullo ed a spruzzo. In quest'ultimo caso si suggerisce l'uso delle comuni maschere di sicurezza, nonché di indumenti protettivi. L'applicazione non deve essere effettuata a temperatura inferiore ai 5-7°C. Diluizione (con diluente Nitro): Per l'applicazione della prima mano varia tra il 20 e 25%, mentre si riduce al 10-15% nella stesura della seconda mano. Intervallo di ripittura: 1 ora. La superficie risulta calpestabile dopo 24 ore. Provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali chiusi.

CONFEZIONE

Latte da 0.750-4-17 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,2-1,4 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	57
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	Stabile
SPESSORE FILM (µ per mano)	35/50
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA'	1 h

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	10÷25 Nitro
RULLO	10÷25 Nitro
SPRUZZO	10÷30 Nitro
RESA TEORICA	mq/lt. 6
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	10 min.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	20 min.
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	max 8 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dello SMALTO RAPIDO PER PAVIMENTI con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussonne 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451