

**DESCRIZIONE**

E' una pittura lavabile antimacchia-antifumo. Elimina l'imbrunimento, cancella del tutto le macchie su pareti e soffitti, non ingiallisce e respinge l'attacco del fumo e della nicotina. Possiede un'eccezionale lavabilità, è inodore, atossica e molto coprente. Disponibile solo in bianco.

**IMPIEGO**

COVERSMOKE è indicato per ambienti contaminati da fumo: uffici, pizzerie, bar, cucine, mense, discoteche, ristoranti e locali pubblici altamente frequentati.

**MODO D'USO**

*Intonaco nuovo:*

l'intonaco deve essere stagionato e ben asciutto. Stuccare eventuali imperfezioni con MODOSTUC in pasta e carteggiare fino ad ottenere una superficie liscia. Spolverare accuratamente tutta la zona da trattare, quindi applicare due mani di COVERSMOKE.

*Intonaco già pitturato:*

bliminare eventuali vecchie pitture in fase di distacco e stuccare le possibili imperfezioni con MODOSTUC. Procederle come per l'intonaco nuovo.

Condizioni ambientali: da +5 a +38°C con u.r. <80%.

**CONFEZIONI**

Latte da 0,750-4-14 Lt

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

*La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

PESO SPECIFICO	1,30 - 1,37 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	66
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	3000
SPESSORE FILM (µ per mano)	30-35
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA'	4 h

**INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Pronto all'uso
RULLO	Pronto all'uso
SPRUZZO	Non consigliabile
RESA TEORICA	7-9 mq/lit
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	n.d.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	Max 2 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	Max 6 h

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di COVERSMOKE con un consumo medio di ..... lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO ..... al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.